



# Desmopan DP 9662DU

Reihe 900, Ethertypen / Shore-Härte D 60 - 64

Extrusions- und Spritzgiesstyp; mit speziellen UV-Stabilisatoren; transparent bis 6 mm Wanddicke; sehr gute Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit; Anwendung; Skischuhschalen; Schläuche, unverstärkt

**ISO Formmassenbezeichnung**

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Wert	
				nach Vorschrift	getempert getrocknet
<b>Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)</b>					
C Shore Härte A		-	ISO 868		97
C Shore Härte D		-	ISO 868		62
Reißfestigkeit	200 mm/min	MPa	DIN 53504		60,7
Reißdehnung	200 mm/min	%	DIN 53504		339
Spannung bei 10 % Dehnung	200 mm/min	MPa	DIN 53504		12,2
Spannung bei 50 % Dehnung	200 mm/min	MPa	DIN 53504		20,9
Spannung bei 100 % Dehnung	200 mm/min	MPa	DIN 53504		26,2
Spannung bei 300 % Dehnung	200 mm/min	MPa	DIN 53504		50,4
C Druckverformungsrest	24 h; 70 °C	%	ISO 815		87
C Druckverformungsrest	72 h; 23 °C	%	ISO 815		59
C Abriebverlust		mm <sup>3</sup>	ISO 4649		20
Rückprallelastizität		%	ISO 4662		31
Weiterreißwiderstand	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		98
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178		200
<b>Thermische Eigenschaften</b>					
Zugspeichermodul	-20 °C	MPa	ISO 6721-1,-4		2530
Zugspeichermodul	20 °C	MPa	ISO 6721-1,-4		643
Zugspeichermodul	60 °C	MPa	ISO 6721-1,-4		187
<b>Sonstige Eigenschaften (23 °C)</b>					
C Dichte		kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183-1		1176
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>					
Spritzgießen-Massetemperatur		°C	-	220 - 235	
Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	-		40 - 60
Extrudieren-Massetemperatur		°C	-	205 - 235	
Maximale Trocknungstemperatur		°C	-		110

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.

Schlageigenschaften: N = Nicht-Bruch, P = Teilbruch, C = Vollständiger Bruch



# Desmopan DP 9662DU

## Haftungsausschluss

Haftungsausschlussklausel für Versuchsprodukte

\* Es handelt sich um ein Verkaufsprodukt im Versuchsstadium (Versuchsprodukt), dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Endgültige Aussagen über Typkonformität, Verarbeitungsfähigkeit, Langzeiterprobung unter verschiedenen Bedingungen o.ä. produktions- und anwendungstechnische Parameter können daher nicht gemacht werden. Eine Gewähr für das Produktverhalten bei Einsatz und Verarbeitung wird nicht übernommen. Jegliche Verwendung des Versuchsprodukts erfolgt außerhalb unserer Verantwortung.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweis

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz zu gewährleisten, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden.

---

Herausgeber: Global Innovations - Polycarbonates

Bayer MaterialScience AG,

D-51368 Leverkusen,

[www.bayermaterialscience.com](http://www.bayermaterialscience.com)